

PRODUKTDATENBLATT

Delignit®-Railfloor Basic



Produktname	Kern	Gewicht	Akustik (nach DIN EN 717-1)	Dicke (mm)
Delignit®-Railfloor Basic	Birke	ca. 650 kg/m ³	12 mm = Rw 27 dB, 18 mm = Rw 30 dB, 20 mm = Rw 32 dB	12, 16, 18, 20
Delignit®-Railfloor Basic Plus	Kork-Gummi-Granulat	ca. 650 kg/m ³	12 mm = Rw 31 dB, 18 mm = Rw 33 dB	12, 16, 18, 20
Delignit®-Railfloor Basic Silent	Schwerfolie	ca. 850-980 kg/m ³	12 mm = Rw 31 dB, 18 mm = Rw 33 dB	12, 15, 19

Verleimung: EN 314-2 (Klasse 2 für die Innen- und geschützte Außenanwendung als tragendes Bauteil im Feuchtbereich)
Formaldehyd-Emissionsklasse E05

Abmessungen: Standard: 1500 x 3000 mm, (Sonderabmessungen auf Anfrage.)

Oberflächen: Birken-Schäl furniere, Qualität II/III nach EN 635-2, Kunstharzfilmbeschichtung

Kanten: In Abstimmung mit den Oberflächen roh oder mit Kantenschutzanstrich (kein Schutz gegen Staunässe)

Gütesicherheit: Güteüberwachung, Qualität, Toleranzen und technische Daten nach EN 13986:2004. Formaldehydemissions-Klasse E05-2020 (entspricht den Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung). Buchen-Multiplex kann sich unter Klimaeinflüssen maßlich verändern.

Brandschutz: Die Delignit®-Railfloor Basic Produkte erfüllen die Anforderungen HL2 nach EN 45545-2 (R10).

Bearbeitung: Bitte beachten Sie unsere gesonderten Bearbeitungs-, Lager und Verwendungshinweise.

Für besondere konstruktive Anforderungen fragen Sie bitte nach „Delignit®-Railfloor Basic“ mit CE-Zertifizierung.

BLOMBERGER HOLZINDUSTRIE GMBH

32817 Blomberg – Deutschland – Postfach 11 53 – Tel.: +49 (0) 5235 / 966-0 – Fax: +49 (0) 5235 / 966-351

w w w . d e l i g n i t . c o m