

PRODUKTDATENBLATT

Delignit®-Railfloor Premium



| Produktname | Kern | Gewicht | Akustik (nach DIN EN 717-1) | Dicke (mm) |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Delignit®-Railfloor Premium | Buche | ca. 750 kg/m ³ | 12 mm = Rw 27 dB, 18 mm = Rw 31 dB | 12, 16, 18, 19, 20, 22 |
| Delignit®-Railfloor Premium Plus | Kork-Gummi-Granulat | ca. 720-730 kg/m ³ | 12 mm = Rw 29 dB, 18 mm = Rw 33 dB | 12, 16, 18, 19, 20, 22 |
| Delignit®-Railfloor Premium Silent | Schwerfolie | ca. 940-1060 kg/m ³ | 12 mm = Rw 35 dB, 18 mm = Rw 35 dB | 12, 15, 19, 20, 22 |
| Delignit®-Railfloor Premium Light | PET-Schaum | ca. 560-600 kg/m ³ | 22 mm = Rw 33 dB | 16, 18, 20, 22 |

- Verleimung:** EN 314-2 (Klasse 2 für die Innen- und geschützte Außenanwendung als tragendes Bauteil im Feuchtbereich, Formaldehyd-Emissionsklasse E05-2020, EPA TSCA TITLE VI)
- Abmessungen:** Standard: 2500 x 1500 mm, Faserverlauf der Deckfurniere in Richtung des zuerst genannten Maßes. (Sonderabmessungen auf Anfrage)
- Oberflächen:** Buchen-Schäl furniere unbeschichtet, Qualität II/III nach EN 635-2, beidseitig geschliffen. Kunstharzfilmbeschichtung einseitig oder beidseitig auf Anfrage.
- Kanten:** In Abstimmung mit den Oberflächen roh oder mit Kantenschutzanstrich (kein Schutz gegen Staunässe)
- Gütesicherheit:** Güteüberwachung, Qualität, Toleranzen und technische Daten nach EN 13986:2004. Formaldehydemissions-Klasse E05-2020 (entspricht den Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung). Buchen-Multiplex kann sich unter Klimaeinflüssen maßlich verändern.
- Brandschutz:** Die Delignit®-Railfloor Premium Produkte erfüllen die Anforderungen HL2 nach EN 45545-2 (R10).
- Bearbeitung:** Bitte beachten Sie unsere gesonderten Bearbeitungs-, Lager und Verwendungshinweise.

Für besondere konstruktive Anforderungen fragen Sie bitte nach „Delignit®-Railfloor Premium“ mit CE-Zertifizierung.

BLOMBERGER HOLZINDUSTRIE GMBH

32817 Blomberg – Deutschland – Postfach 11 53 – Tel.: +49 (0) 5235 / 966-0 – Fax: +49 (0) 5235 / 966-351

w w w . d e l i g n i t . c o m